

**Amendments to the Specification**

Please replace Table 3 at page 17 with the following Table 3:

C content (mass %)	Tensile strength (MPa)	Fatigue strength (MPa)	Fatigue limit ratio
0.02	120	36	0.30
0.10	208	81	0.39
0.30	316	137	0.43
0.70	431	151	0.35
0.80	<del>151</del> 457	151	<del>0.35</del> 0.33